

Наименование показателя / метод испытания				Норма марка «Б»				Метод испытаний	
Масса 1м², г	70 +1/-3	75 +1/-3	80 +1/-3	90 +1/-3	100 +1/-3	110 +1/-3	120 +1/-3	ГОСТ Р ISO 536	
Разрушающее усилие, Н, не менее									
MD, типичные	70	75	82	92	96	98	104	ГОСТ Р ISO 1924-2	
MD, гарантированные	65	70	75	87	90	95	100		
CD, типичные	38	40	43	45	48	50	52		
CD, гарантированные	35	37	40	42	45	47	50		
Относительное удлинение при растяжении, %									
MD, типичные				1,8				ГОСТ Р ISO 1924-2	
MD, гарантированные				1,7					
CD, типичные				4,3					
CD, гарантированные				4,1					
Индекс TEA, Дж/г, (MD+CD)									
Типичные	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8	ГОСТ Р ISO 1924-2	
Гарантированные	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5		
Поверхностная впитываемость воды площадью 1 м² при одностороннем смачивании (Кобб60), г, min/max									
верхняя сторона, г				25				ГОСТ 12605	
Белизна, %									
Типичные				82				ГОСТ 30113	
Гарантированные				80					
Массовая доля золы, %									
не более				10				ГОСТ 7629	
Влажность, %									
min/max значения				6,0 – 8,0				ГОСТ ISO 287	
Гладкость, с									
марка Б 1				Не более 20					
марка Б 2				30 – 70					
марка Б 3				80 – 120					
Сорность (число соринок на 1 м²) размером от 0,1 до 0,5 мм² включ									
не более				80				ГОСТ 13525.4	
Сопротивление раздиранию, мН									
MD, типичные	530	600	640	690	800	970	1080	ГОСТ 13525.3	
MD, гарантированные	460	520	570	630	720	900	1010		
CD, типичные	560	630	670	730	820	960	1030		
CD, гарантированные	490	550	600	660	750	890	950		
Координаты цветности (D65/10)									
L				не менее 92				ГОСТ Р 11475	
a				от – 0,6 до + 0,6					
b				от – 2,0 до + 0,0					
Кондиционирование образцов проводится в соответствии с ISO 187:1990 при относительной влажности 50%±2% и температуре 23°±1°С									